

قییر با درجه نفوذ ۱۶۰/۲۲۰.

مشخصات	واحد	روش آزمون	رده
درجه نفوذ در ۲۵°C	0.1mm	EN 1426	۱۶۰-۲۲۰
نقطه نرمی	°C	EN 1427	۳۵-۴۳
مقاومت در برابر سخت شدگی، در ۱۶۵ °C		EN 12607-1 یا EN 12607-3	
تغییر وزن، حداکثر ±	%		۱.۰
درجه نفوذ پسماند، حداقل	%		۳۷
نقطه نرمی پس از سخت شدن، حداقل	°C	EN 1427	۳۷
دمای اشتعال، حداقل	°C	EN22592	۲۲۰
حلالیت، حداقل	% (m/m)	EN 12592	۹۹.۰