

قیر اکسیدہ (دمیدہ) با گرید ۸۵/۲۵

ردہ قیر	روش آزمون BS 2000	خاصیت
۸۵/۲۵		
۸۵±۵	Part 58	نقطہ نرمی °C
۲۵±۵	Part 49	درجہ نفوذ در ۲۵°C dmm
۰.۲	Part 45	کاهش وزن ۵ ساعت در ۱۶۵°C، % افت جرمی، حداکثر
۹۹.۵	Part 47	حلالیت در تری کلرو اتیلن، درصد جرمی، حداقل