

قییر اکسیده(دمیده) با گرید ۸۵/۴۰

رده قییر	روش آزمون BS 2000	خاصیت
۸۵/۴۰		
۸۵±۵	Part 58	نقطه نرمی °C
۴۰±۵	Part 49	درجه نفوذ در ۲۵°C dmm
۰.۲	Part 45	کاهش وزن ۵ ساعت در ۱۶۵°C، %افزافت جرمی، حداکثر
۹۹.۵	Part 47	حلالیت در تری کلرو اتیلن، درصد جرمی، حداقل