

قیر محلول کند گیر با گرید MC-70

آزمون	حداقل	حداکثر	استاندارد
گرانروی کینیماتیک در ۶۰ درجه سلسیوس	۷۰	۱۴۰	ASTM D2170
نقطه اشتعال (ظرف روباز ، تگ)، °C	۳۸	-	ASTM D3143
آزمون تقطیر			
درصد حجمی مواد تقطیر شده در دماهای زیر به کل مواد تقطیر شده در دمای ۳۶۰ درجه سلسیوس			
تا ۲۲۵ درجه سلسیوس	-	۲۰	ASTM D402
تا ۲۶۰ درجه سلسیوس	۲۰	۶۰	ASTM D402
تا ۳۱۶ درجه سلسیوس	۶۵	۹۰	ASTM D402
پسماند تقطیر تا ۳۶۰ درجه سلسیوس درصد حجمی از نمونه متفاوت	۵۵	-	ASTM D402
آزمون ها روی پسماند تقطیر			
گرانروی در ۶۰ درجه سلسیوس	۳۰	۱۲۰	ASTM D2170
درجه نفوذ در ۲۵ درجه سلسیوس	۱۲۰	۲۵۰	ASTM D5
کشش پذیری در ۲۵ درجه سلسیوس	۱۰۰	-	ASTM D113
حلالیت در تتراکلرواتیلن %	۹۹	-	ASTM D2042
آب %	-	۰.۲	ASTM D95