

قیر امولسیون کاتیونیک دیر شکن با گرید CRS-2

استاندارد	حداکثر	حداقل	آزمون
آزمون بر روی امولسیون ها			
ASTM D244	-	-	گرانروی سیبولت فورل در ۲۵ درجه سلسیوس
ASTM D244	۴۰۰	۱۰۰	گرانروی سیبولت فورل در ۲۵ درجه سلسیوس
ASTM D6930	۱	-	آزمون پایداری ذخیره سازی (انبارش)، ۲۴ ساعت %
ASTM D6936	-	۴۰	قابلیت دو فازی شدن ۳۵ml ، ۸٪ دی اکتیل سدیم سولفوسوکسینات
قابلیت اندود و میزان مقاومت در برابر آب			
ASTM D244	-	-	اندود، مصالح سنگی خشک
ASTM D244	-	-	اندود، پس از پاشش
ASTM D244	-	-	اندود، مصالح سنگی مرطوب
ASTM D244	-	-	اندود، پس از پاشش
ASTM D244	positive		آزمون تعیین بار اندازه
ASTM D6933	۰.۱	-	آزمون الک %
ASTM D6935	-	-	آزمون اختلاط با سیمان %
تقطیر			
ASTM D6997	۳	-	حلال های نفتی در حجم امولسیون %
ASTM D244	-	۶۵	پسماند %
آزمون ها روی پسماند تقطیر			
ASTM D5	۲۵۰	۱۰۰	درجه نفوذ در ۲۵ درجه سلسیوس
ASTM D113	-	۴۰	کشش پذیری در ۲۵ درجه سلسیوس
ASTM D2042	-	۹۷.۵	حلالیت در تتراکلرواتیلن %