

قیر امولسیون کاتیونیک دیر شکن با گرید CSS-1

آزمون	حداقل	حداکثر	استاندارد
آزمون بر روی امولسیون ها			
گرانروی سیبولت فورل در ۲۵ درجه سلسیوس	۲۰	۱۰۰	ASTM D244
گرانروی سیبولت فورل در ۲۵ درجه سلسیوس	-	-	ASTM D244
آزمون پایداری ذخیره سازی (انبارش)، ۲۴ ساعت٪	-	۱	ASTM D6930
قابلیت دو فازی شدن ۳۵ml ، ۸٪ دی اکتیل سدیم سولفوسوکسینات	-	-	ASTM D6936
قابلیت اندود و میزان مقاومت در برابر آب			
اندود، مصالح سنگی خشک	-	-	ASTM D244
اندود، پس از پاشش	-	-	ASTM D244
اندود، مصالح سنگی مرطوب	-	-	ASTM D244
اندود، پس از پاشش	-	-	ASTM D244
آزمون تعیین بار اندازه	positive		ASTM D244
آزمون الک ٪	-	۰.۱	ASTM D6933
آزمون اختلاط با سیمان ٪	-	۲.۰	ASTM D6935
تقطیر			
حلال های نفتی در حجم امولسیون ٪	-	-	ASTM D6997
پسماند ٪	۵۷	-	ASTM D244
آزمون ها روی پسماند تقطیر			
درجه نفوذ در ۲۵ درجه سلسیوس	۱۰۰	۲۵۰	ASTM D5
کشش پذیری در ۲۵ درجه سلسیوس	۴۰	-	ASTM D113
حلالیت در تتراکلرواتیلن ٪	۹۷.۵	-	ASTM D2042