

قیر اکسیدہ(دمیدہ) با گرید ۱۱۵/۱۵

ردہ قیر	روش آزمون BS 2000	خاصیت
۱۱۵/۱۵		
۱۱۵±۵	Part 58	نقطہ نرمی °C
۱۵±۵	Part 49	درجہ نفوذ در °C ۲۵ dmm
۰.۵	Part 45	کاهش وزن ۵ ساعت در °C ۱۶۵،٪ افت جرمی، حداکثر
۹۹.۵	Part 47	حلالیت در تری کلرو اتیلن، درصد جرمی، حداقل