

قیمر اکسیده(دمیده) با گرید ۸۵/۲۵

ردده قیر	روش آزمون BS 2000	خاصیت
۸۵/۲۵		
۸۵±۵	Part 58	نقطه نرمی °C
۲۵±۵	Part 49	درجه نفوذ در °C ۲۵ dmm
۰.۲	Part 45	کاهش وزن ۵ ساعت در °C ۱۶۵،٪ افت جرمی، حداکثر
۹۹.۵	Part 47	حلالیت در تری کلرو اتیلن، درصد جرمی، حداقل