

قیر اکسیده(دمیده) با گرید ۹۵/۲۵

رده قیر	روش آزمون BS 2000	خاصیت
۹۵/۲۵		
۹۵±۵	Part 58	نقطه نرمی °C
۲۵±۵	Part 49	درجه نفوذ در °C ۲۵ dmm
۰.۲	Part 45	کاهش وزن ۵ ساعت در °C ۱۶۵، % افت جرمی، حداکثر
۹۹.۵	Part 47	حلالیت در تری کلرو اتیلن، درصد جرمی، حداقل